

SCHOMBURG KAZAN

420043, Казань

Вишневого, 26

Тел.: (843) 290 32 18

Факс: (843) 264 40 81

[www.schomburg-kazan.ru](http://www.schomburg-kazan.ru)

e-mail: [info@schomburg-kazan.ru](mailto:info@schomburg-kazan.ru)

**SCHOMBURG** Системные  
Стройматериалы

## Техническое Описание

Артикул № 40 6701

10/04

# Бетокрет-ф2

## Суперпластификатор

### Свойства:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) – пластификатор на основе нафталинсульфоната. При низкой дозировке действует как разжижитель бетона, при высокой как пластификатор. ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) позволяет: при неизменном водоцементном отношении получать более высокую консистенцию, или при сохранении консистенции – снижать водоцементное отношение.

### Области применения:

Все изделия из бетона, а также для изготовления литых бетонных смесей.

### Технические характеристики:

Основа:	нафталинсульфонат
Цвет:	Темно-коричневый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	1,1 г/см <sup>3</sup>
Температура обработки:	От +5°C
Хранение:	Защищать от мороза и загрязнений
Срок хранения:	12 месяцев при +20°C в оригинальной упаковке
Упаковка:	Контейнер 1000 кг Бочка 180 кг Канистра 25 кг

### Способ применения:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь.

### Рекомендуемая дозировка (относительно цемента):

0,3 – 2,0 % массы

Количество дозируемого материала зависит от рецептуры бетона и устанавливается в ходе собственных испытаний.

### Способ применения:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь. Также возможно добавление с водой затворения после собственного испытания. Время перемешивания зависит от смесителя и должно быть соответствующим образом подобрано. При добавлении в автобетоносмеситель должно быть обеспечено равномерное распределение добавки. Обязательное начальное время перемешивания для всего объема бетонной смеси 5 минут. Далее 1 минута на каждый куб бетона.

### Особые указания:

- Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам!
- ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) при равном водоцементном отношении повышает консистенцию раствора
- ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) при низком водоцементном отношении сохраняет консистенцию раствора
- Уменьшение водоцементного отношения означает увеличение конечной прочности.

### Технический контроль:

РЕМИСРЕТЕ (FM) – сертифицированная добавка к бетону из группы пластификаторов (FM), имеет сертификатный номер:

**0764-CPD-0012 (согласно EN 934-2:2001)**

### Коррозионная устойчивость

Согласно DIN V 18998 не вызывает коррозии стали.

### Указания по безопасности:

Принимать во внимание указания действующего ЕС-листа безопасности!



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

