



ASOCRET-BS2 (АСОКРЕТ-БС2)

Артикул № 20 5506

11/00

Шпаклевка для бетонных поверхностей на цементном вяжущем

Свойства:

ASOCRET-BS2 является цементосодержащим материалом с синтетическими добавками; имеет незначительные внутренние напряжения. Применяется для наружных и внутренних работ. Не содержит веществ, вызывающих коррозию арматуры.

Области применения:

ASOCRET-BS2 предназначен для ремонта покрытий настенных и потолочных поверхностей из облицовочного бетона, сборных бетонных элементов и заделки швов и трещин.

Применяется также для финишного шпаклевания после работ по ремонту бетонных поверхностей.

Материал используется в качестве выравнивающего покрытия на неровных стеновых поверхностях, которые должны быть гидроизолированы и/или покрыты плиткой, например, плавательный бассейн, не более, чем до 10 мм за один рабочий проход.

Для выравнивания слоем более 10 мм необходимо применять ремонтный состав ASOCRET-RN.

Использовать при внутренних и наружных работах для стен и потолков.

Технические данные:

Основа:	цемент с синтетическими добавками
Насыпная плотность:	1,3 кг/см ³
Расход материала:	~1,5 кг/м ² при 1мм толщины слоя
Упаковка:	25-кг мешок, 6-кг пакет
Хранение:	в сухом помещении 6 месяцев, вскрытую упаковку герметично закрыть и использовать в кратчайшие сроки

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Увлажненная поверхность должны быть прочной, очищенной от пыли, грязи и смазочных материалов. Рыхлые участки поверхности удалить до крепкого основания.

Сильно впитывающие поверхности следует прогрунтовать материалом AS0-Unigrund-K, разбавив водой 1:4.

Способ применения:

В чистую ёмкость заливают чистую воду и, интенсивно перемешивая, вводят в нее сухую смесь. Перемешивание продолжают до образования однородного, без комков, эластичного устойчивого пастообразного раствора.

На 25 кг ASOCRET-BS2 требуется 5,75 л воды.

Время работы с раствором составляет около 30 минут при температуре от +18°C до +20°C.

Дальнейшая работа, например, заглаживание или последующая затирка, возможна после 30 мин. При высоких температурах срок работы с раствором и время его отверждения сокращаются, а при низких температурах - соответственно удлиняются.

Температура работы с материалом ASOCRET-BS2 от +5°C до +25°C.

Нанесенный материал следует оберегать от быстрого высыхания, например, от ветра или высокой температуры, посредством соответствующих мероприятий, например, многократным обрызгиванием водой или накрывая.

Примечание:

- Поверхности, не предназначенные для обработки материалом ASOCRET-BS2, оберегать от его воздействия;
- При очень тонкой шпаклевке противодействовать быстрому обезвоживанию можно путем добавления в воду затворения материала ASOPLAST-MZ;
- Материал классифицирован по GefStoffV как раздражающий.