



Техническое Описание

ASOL-V (АСОЛ-Фау)

Артикул № 20 3035

06/92

Битумная грунтовка

Свойства:

ASOL-V является холодной грунтовкой без наполнителей. Она применяется в качестве грунтовки для последующего покрытия поверхности содержащим растворителе битумным покрытием. Официально испытан по AIB, номер строительного материала 4681.01.

Области применения:

ASOL-V применяется в качестве грунтовки для таких битумных гидроизоляционных покрытий, как ASOL-SM, ASOL-F. Она применяется в качестве горячего покрытия или как скрепляющий материал, а также для укрепления поверхностного слоя и регулирования впитывающей способности поверхности (заполнение пор поверхностного слоя поверхности).

Технические характеристики:

Основа:	битум и растворители
Удельный вес:	0,88 г/см ³
Вязкость:	50 - 200 мПа·с при +20°C
Официальные испытания:	Государственное ведомство по испытанию материалов в Дортмунде
Очистка:	очистителем ASO-Kaltreiniger
Расход материала:	примерно 100-200 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности
Упаковка:	10-л ёмкости
Хранение:	в закрытых ёмкостях, 12 месяцев

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Покрываемые ASOL-V поверхности должны быть по возможности сухими. Кроме того, они должны быть очищенными от масляных и жировых пятен, а также обладать несущими способностями. Такие дефектные места на поверхности, как скопления гравия и швы должны быть заделаны цементным раствором с добавками ASOPLAST-MZ, а вся поверхность выровнена.

Способы применения:

ASOL-V поставляется готовой к применению и может быть использована непосредственно из поставляемой ёмкости. Нанесение на поверхность осуществляется кистью, щеткой, валиком или соответствующим пульверизатором. Перед нанесением основного покрытия необходимо дать грунтовочному слою ASOL-V хорошо просохнуть.

Указания:

ASOL-V воспламеняем (R10)
Ёмкости держать плотно закрытыми (S7)
Не держать близко от огня. Не курить (S16)