



DS8-Putzkontakt (ДС8-Путцконтакт)

Артикул № 20 5409

08/00

Связующий слой на бетонной поверхности

Свойства:

DS8-Putzkontakt - синтетическое дисперсионное, не содержащее растворителей покрытие, используемое как связующее средство между машинной и ручной штукатуркой и бетонной поверхностью.

Чтобы лучше отличать загрунтованную поверхность DS8-Putzkontakt окрашен в красный цвет.

Области применения:

DS8-Putzkontakt применяется в тех случаях, когда требуется оштукатурить бетонные поверхности.

Эта предварительная обработка поверхности препятствует химической реакции между бетоном и гипсом (образование этtringита), способствует лучшему креплению штукатурного раствора к поверхности и усредняет впитывающую способность бетона.

То же относится и к наружным работам (см. раздел СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ).

Технические характеристики:

Основа:	водная латексная дисперсия, с наполнителями
Цвет:	окрашен в красноватый цвет
Удельный вес:	1,3 г/см ³
Очистка:	после работы инструмент следует тщательно промыть водой
Расход материала:	в зависимости от характера поверхности примерно 300 г/м ² за один рабочий ход
Разбавление:	max 50% воды = 1:0,5
Жизнеспособность материала:	1 час
Упаковка:	20- и 15-кг емкости
Хранение:	в отапливаемых помещениях, в закрытых емкостях, 12 месяцев.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Поверхности должны быть очищены от жира, пыли, масла и высушенными на воздухе. При помощи очистителя ASO-Kaltreiniger с поверхности следует удалить все остатки материалов, которые могут ухудшить адгезионные свойства DS8-Putzkontakt.

Способы применения:

DS8-Putzkontakt разбавляется водой (не более 50%) в зависимости от характера поверхности. Максимальное разбавление не должно превышать 1:0,5, поскольку покрытие в любом случае должно препятствовать контакту гипса с бетоном. Нанесение покрытия производится кистью, валиком или машиной для тонкого оштукатуривания. DS8-Putzkontakt надежно и долговременно можно использовать для наружных работ, добавив 20% (весовых частей) портландцемента 35F. И эту растворную смесь следует для получения соответствующей консистенции разбавлять водой не более 50%.

Прежде, чем начать оштукатуривание поверхности нужно дать просохнуть материалу DS8-Putzkontakt. Обрабатываемые поверхности должны быть защищены от увлажнения с задней стороны.

Примечание:

Поверхности, не подлежащие обработке, следует накрывать пленкой, чтобы защитить от воздействия материала DS8-Putzkontakt.