



## Техническое Описание

**Артикул 4652**
**06/04**

# ASIKON-K (АСИКОН-К)

## Концентрат смазки для опалубки

### Свойства:

- Высококонцентрированная смазка для опалубок
- Содержащая минеральные масла
- Для впитывающих, грубых или строганных деревянных опалубок
- Для опалубок из пластифицированного ПВХ
- Экономична
- Устойчива к морозу

### Области применения:

Для упрощения работ по распалубке на строительной площадке при производстве монолитных работ.

### Технические характеристики:

Цвет:	Желтоватый
Плотность	0,89 г/см <sup>3</sup>
Расход:	1 л / 150-250 м <sup>2*</sup>
Упаковка:	10 л, 25 л, 180 л и 1000 л
Хранение:	В прохладном, сухом месте, 24 месяца в оригинальной, закрытой упаковке, вскрытую упаковку использовать в короткие сроки

\*) в зависимости от впитывающей способности опалубки

### Способы применения:

Перед применением ASIKON-K разбавляется водой в соотношении от 1:15 до 1:25. Разбавление следует производить следующим образом: ASIKON-K вводится при постоянном перемешивании в воду, в таком количестве, чтобы соотношение концентрата смазки и воды составляло 1:1. После интенсивного перемешивания, при постоянном перемешивании в приготовленный раствор вливается вода в количестве, необходимом для нужной степени разбавления. Смазку на опалубку наносят за один раз до насыщения. Нанесение следует производить кистью, штукатурной кистью, веником, соответствующим разбрызгивателем или методом окунания. Перед бетонированием необходимо дать нанесенному составу впитаться в течение примерно 20-30 минут. Обработанную опалубку следует защищать от дождя.

### Указания:

- Не обрабатываемые поверхности защищать от действия ASIKON-K
- При нанесении избегать образования луж
- Беречь от детей