



Техническое Описание

ASO[®]-DCM (ACO[®]-ДЦМ)

Артикул № 20 6201 / 20 6211

05/01

Смесь декоративной крошки

Свойства:

ASO-DCM светостойчивая цветная крошка на основе поливинилацетата.

Области применения:

ASO-DCM применяется для изготовления декоративных покрытий с уникальной поверхностью и одновременно нескользящей структурой. Декоративные покрытия применяются для изготовления напольных покрытий в производственных помещениях, выставочных и торговых залах, лестницах, коридорах, крытых аллеях, балконах и террасах.

ASO-DCM поставляется в двух размерах:

ASO-DCM (f) – мелкодисперсный

ASO-DCM (g) – крупнодисперсный

Мелкодисперсный и крупнодисперсный ASO-DCM являются компонентами системы ASOFLOOR-DCM.

Технические характеристики:

Цвета: смотри таблицу

Размер зерна – мелкодисперсный 1,0 – 2,0 мм Ø	Размер зерна – крупнодисперсный 3,0 – 5,0 мм Ø	Цвета смеси
01 мелкодисперсн.	01 крупнодисперсн.	светло-серый-бежевый
02 мелкодисперсн.	02 крупнодисперсн.	темно-серый
05 мелкодисперсн.	05 крупнодисперсн.	бежевый-черный
06 мелкодисперсн.	06 крупнодисперсн.	зеленый
10 мелкодисперсн.	10 крупнодисперсн.	бежевый-красный-оранжевый
15 мелкодисперсн.	15 крупнодисперсн.	голубой-лиловый-черный
Указание: по запросу поставляются 24 цвета ASO-DCM, указанных выше величин.		

Величина зерна: (f) - Ø ≈ 1,0 – 2,00 мм
 (g) - Ø ≈ 3,0 – 5,0 мм

Плотность: ≈ 2,20 г/см²

Упаковка: коробка 5 кг и 20 кг

Хранение: в сухом месте, в герметичной упаковке 24 месяца

Указания по применению:

Системные компоненты для изготовления цветного покрытия:

Все покрытия или запечатавающие слои ASODUR, не содержащие растворителей или с небольшим количеством растворителей: ASODUR-GB, ASODUR-B351, ASODUR-EB, ASODUR-EB/L, ASODUR-D2 и ASODUR-V1200.

В зависимости от области применения, плотности засыпаемого материала и механической нагрузки осуществляется выбор основного покрытия и облицовочного запечатавающего слоя – смотри таблицу.

Основные покрытия			Кол-во цветных чипсов, прим. расход	
			650-800 г/см ²	10-150 г/см ²
ASODUR-GB*	Внутр.	Наружн.	ASODUR-CB-thix	ASODUR-V1000 V1150
B351*	•		CB-thix	V1000 V1150
EB*	•		V1000 V1150	V1000 V1150
EB/L		•	V1000 V1150	V1000 V1150
*) При обсыпке наблюдается легкое пожелтение основного покрытия				

Метод нанесения / расход:

На еще свежее клейкое основное покрытие (запечатывающий слой) равномерно вручную или с помощью воздушного пистолета наносятся цветные чипсы ASO-DCM (мелко- или крупнодисперсные).

Расход:

В избытке: примерно 650 – 800 г/м²

«Открытая» обсыпка: примерно 10 – 150 г/м²

Перед нанесением облицовочного запечатавающего слоя поверхность, обсыпанную цветными чипсами, основательно очистить от препятствующего адгезии обсыпного материала и подготовить легким шлифованием.

Перед применением указанных выше основных слоев или запечатающих слоев следует учитывать указания действующих технических описаний.