



ASO-Haftschlämme-flex (АСО-Хафтшлэмме-флекс)

Артикул № 20 2224

06/03

Адгезионная суспензия

Свойства:

ASO-Haftschlämme-flex:

- модифицирован полимерами;
- способен выдерживать высокие нагрузки;
- однокомпонентный;
- водостойкий;
- для наружных и внутренних работ;
- легок в обработке;

Области применения:

Адгезионный слой под цементные стяжки, а также под плитку и керамические плиты, бетонные блоки, керамику с низким водопоглощением 0,5% (Feinsteinzeug), клинкер, мозаику и непрозрачные нечувствительные к окрашиванию натуральные камни, которые укладываются в толстую клеевую подушку.

ASO-Haftschlämme-flex особенно подходит для специального цемента для стяжек ASO-EZ2/ASO-EZ2 Plus, ASO-EZ4 / ASO-EZ4 Plus, ASO-EZ6 / ASO-EZ6 Plus.

Технические данные:

Основа:	Цемент, наполнитель, присадка
Цвет:	серый
Насыпная плотность:	1,15 кг /дм ³
Температура при работе / температура основания:	+5°C до +25°C
Время созревания *):	≈ 3 минуты
Жизнеспособность*):	≈ 120 минут
Можно ходить *):	Через 24 часа, в случае быстротвердеющей стяжки, (ASO-EZ2/ASO-EZ2 Plus, ASO-EZ4 / ASO-EZ4 Plus) Через 3 дня в случае изготовления обычных стяжек
Очистка инструментов:	Незатвердевший материал следует смыть с инструмента водой
Расход:	≈ 1 – 2 кг/м ²
Хранение:	В сухом помещении 12 месяцев, после вскрытия мешок следует использовать, как можно скорее
Упаковка:	мешок 25 кг

* Значения даны для температуры окружающей среды +23°C и относительной влажности воздуха 50%, более высокие температуры ускоряют, более низкие замедляют отверждение.

Требования к обрабатываемой поверхности и способ применения:

Для смешивания потребуется 7,5 л воды, добавить 25 кг ASO-Haftschlämme-flex и перемешать смесителем (≈ 300 – 700 об/мин) до однородной массы без комков. **Температура окружающей среды и основания не должна быть во время проведения работ и неделю после ниже +5°C!**

- Адгезионный слой под цементные связующие стяжки: Подходящие основания – полы из бетона согласно DIN 1045, подогреваемые и неогреваемые цементные стяжки согласно DIN 18650 и быстросхватывающиеся цементные стяжки. Поверхности могут быть как сухими, так и влажными. Основания должны обладать несущими способностями, быть плоскими, твердыми, чистыми и очищенными от препятствующих адгезии веществ. Препятствующие адгезии слои должны быть удалены посредством соответствующих мер, например, дробеструйной обработкой или фрезерованием. ASO-Haftschlämme-flex наносится щеткой или кистью и затем заливается цементная стяжка методом «свежее на свежее».

- Адгезионная суспензия при обычном способе изготовления толстой клеевой подушки: ASO-Haftschlämme-flex при помощи кельмы или зубчатой кельмы (зубцы 4 – 8 мм), в зависимости от размеров укладываемой плитки и материала, на который укладывается свежая растворная постель. В течение 15 – 20 минут плитка или плиты вдавливаются в раствор ASO-Haftschlämme-flex и простукиваются.

Важные указания:

Во время работы с материалом обеспечить хорошее проветривание помещений. Во время работы избегать прямых солнечных лучей, сквозняка, мороза и водной нагрузки при работе и в процессе отверждения. Уже затвердевший материал нельзя разбавлять ни водой, ни свежим раствором, так как вследствие этого существенно снижается прочность. Стяжка или материалы покрытия укладывать в пределах жизнеспособности клеевой массы.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.



ASO-Haftschlämme-flex

2

При укладке натурального и искусственного камня учитывать специфические свойства материалов (склонность к выцветанию, опасность «возникновения чаш») и рекомендации изготовителя по укладке. В случае сомнения производить испытания.

Не допускать воздействия ASO-Haftschlämme-flex на необрабатываемую поверхность.

Высокие температуры ускоряют, а низкие замедляют процесс схватывания.

Для укладки плитки на балконы и террасы мы рекомендуем применять одну из систем для балконов производства SCHOMBURG.

Использовать только чистые инструменты и чистую воду.

Рабочие инструменты сразу по окончании работ промыть водой.

Пожалуйста, обращайтесь внимание и соблюдайте соответствующие актуальные правила.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

