



Техническое Описание

AK 7P (AK 7П)

Артикул № 20 1000

07/00

Эластичный клей для крепления по методу «тонкой клеевой подушки»

Свойства:

AK 7P – клей с синтетическими добавками, очень стойкий и эластичный, соответствует требованиям DIN 18156, часть 2, применяется для внутренних и наружных работ.

Области применения:

AK 7P применяется как клей для крепления по методу «тонкой клеевой подушки» керамической облицовки из фаянса, каменной керамики и плит из каменной крошки. AK 7P может использоваться для укладки облицовки из природных камней, однако, при условии учета их особенностей в каждом случае.

AK 7P годится для надежного крепления на все типы поверхностей, согласно DIN 18157, часть 1, например, бетон, штукатурку, каменную кладку, гипсокартон и т.д. и нагреваемые стяжки (следовать указаниям листов ZDB!).

AK 7P применяется в качестве клея для легких строительных блоков из ДСП, гипсокартона, гипсоцеоллюлозы и экструдированного полистирола.

Технические характеристики:

Основа:	песок/цемент (с синтетическими добавками)
Цвет:	цементно-серый
Структура наполнителя:	мелкозернистый песок
Насыпной вес:	1,37 кг/л
Температура работы с материалом:	от +5°C до +30°C
Жизнеспособность материала *):	~ 2 часа
Время открытой выдержки *):	~ 20 мин
Расшивка швов *):	примерно через 24 часа
Можно ходить *):	примерно через 24 часа
Очистка плитки и инструментов:	водой сразу после применения
Расход:	в зависимости от поверхности и типа облицовки, не менее 1,3 кг/м ² /толщ. слоя
Упаковка:	мешок 25 кг с полиэтиленовой прокладкой

Хранение:

в сухом помещении 12 месяцев; открытую упаковку немедленно использовать

*) значения даны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 65%

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Подготовленная поверхность должна быть сухой или слегка влажной, обладать несущими способностями, должна быть очищенной от пыли и других материалов, препятствующих адгезии. В остальном - руководствоваться нормами DIN 18157 часть 1. Впитывающие поверхности загрунтовать грунтовкой ASO-Unigrund. Ангидритные стяжки зашлифовать, удалить пыль пылесосом и загрунтовать грунтовкой ASO-Unigrund.

Способ применения:

AK 7P разводится в чистой емкости водопроводной водой. Не допускать комков.

Пропорции при смешивании:

1,00 л воды – 3,00 кг АК 7P или
 8,25 л воды – 25,00 кг АК 7P

Время созревания раствора не менее 2 мин!

Не следует готовить клея больше, чем нужно на 2 часа работы. Приготовленный клей нанести на поверхность шпателем и затем выровнять соответствующим зубчатым шпателем. Укладывать плитку следует с легким придавливанием. Поверхность нанесенного клея должна быть покрыта плиткой не позднее, чем через 20 мин.

Примечание:

AK 7P содержит цемент и имеет щелочную реакцию. При работе с ним следует:

- Защищать глаза и кожу;
- При попадании на кожу и раздражении ее, загрязненные участки тщательно промыть водой;
- При попадании в глаза – промыть водой и обратиться к врачу.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

