



Техническое Описание

ASOFIX[®]-2000 (АСОФИКС-2000)

Артикул № 20 3840

05/00

Дисперсионный клей в соответствии с DIN EN 12004

Свойства:

ASOFIX-2000 является готовым к употреблению, высокоустойчивым и легко обрабатываемым дисперсионным клеем, который моментально схватывается и обладает высокой силой сцепления.

ASOFIX-2000 - в затвердевшем состоянии эластичен.

Назначение:

ASOFIX-2000 применяется в качестве тонкой клеевой подушки для приклеивания керамических плиток, плит и мозаики к ровным впитывающим поверхностям, таким как бетон, бетонные конструкции, поризованный бетон, вспученный бетон и штукатурка от марки PII до марки PV, полистирольные плиты (стиропор и др.) во внутренних помещениях.

Материал также служит для надежного приклеивания керамических плиток и мозаики к плитам сухой штукатурки, например, асбестоцементом, гипсовым, гипсокартонным и гипсоволокнистым плитам, которым требуется эластичная клеевая подушка и для приклеивания фаянсовых плиток и мозаики к старым облицовочным покрытиям. Для эластичного приклеивания в напольных покрытиях, а также при водной нагрузке мы рекомендуем эластичный клей UNIFIX-2K.

Технические характеристики:

Основа:	дисперсия акриловой смолы
Цвет:	Кремово-белый
Плотность:	~ 1,6 кг/л
Жизнеспособность материала:	20 – 30 мин в зависимости от поверхности и температуры
Время окончания процесса затвердевания	приблизительно через 2-3 недели можно подвергать нагрузкам
Расшивка швов:	при впитывающей поверхности через 2 суток; при невпитывающей поверхности времени требуется больше.

Температура обработки:	+5°C до ~ +30°C
Очистка:	в свежем состоянии – водой; в затвердевшем – обработать очистителем AQUAFIN-Reiniger, а затем удалить механическим путем
Расход материала:	~ 1,6 кг/м ² /1 мм толщины слоя
Упаковка:	емкости по 20 и 8 кг
Хранение:	не допускать замораживания, не менее 6 месяцев

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и обладать несущими способностями. Остатки опалубочного масла или воска, отслоившуюся краску следует удалить без остатка. Прочно приставшую краску - отшкурить. На поверхность со старой краской следует сделать пробное нанесение, в случае необходимости – удалить. При нанесении на сухие плиты следует придерживаться указаний производителей плит для облицовки керамическими покрытиями. Мы рекомендуем пользоваться грунтовкой ASO-Unigrund-K.

Способ применения:

Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с нормами DIN 18157, часть 2. ASOFIX-2000 с помощью шпателя или штукатурной лопатки равномерно наносится на подготовленную поверхность и затем обрабатывается зубчатым шпателем.

Нужно выбирать такой зубчатый шпатель, при работе с которым тыльная поверхность плитки как минимум на 65% покрывается клеем. На еще свежий слой клея (недопустимо образование пленки) прикладываются и придавливаются сухие плиты. Необходимо заранее готовить для облицовки столько поверхности, сколько требуется для работы с материалом и с учетом рабочих условий.