



# SOLOFLEX – weiss (СОЛОФЛЕКС - белый)

Артикул № 20 5428

09/99

## Эластичный клей для крепления по методу «тонкой клеевой подушки»

### Свойства:

SOLOFLEX-weiss – эластичный, очень устойчивый клей соответствует требованиям DIN 18156, часть 2, применяется для внутренних и наружных работ.

### Области применения:

SOLOFLEX-weiss применяется как клей для крепления по методу «тонкой клеевой подушки» керамической облицовки (фаянс и плитка). SOLOFLEX-weiss может применяться для укладки облицовки из природных камней, однако, при условии учета их особенностей в каждом случае. SOLOFLEX-weiss предназначен для надежного крепления на все поверхности согласно DIN 18157, часть 1, например, на бетон, штукатурку, каменную кладку и т.д., а также на нагреваемые стяжки. SOLOFLEX-weiss применяется в качестве клея для легких строительных блоков из ДСП, гипсокартона, гипсоцеллюлозы и экструдированного полистирола.

### Технические характеристики:

Основа:	песок/цемент (с синтетическими добавками)
Цвет:	Белый
Структура наполнителя:	Мелкозернистый песок
Насыпной вес:	1,4 кг/л
Температура работы с материалом:	от +5°C до +30°C
Жизнеспособность материала*):	~ 1 час
Время открытой выдержки*):	~ 10 мин
Расшивка швов*):	примерно через 24 часа
Можно ходить*):	примерно через 24 часа
Очистка плитки и инструментов:	водой сразу после применения
Расход:	в зависимости от поверхности и облицовки, не менее 2 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка:	мешок 25 кг

Хранение: в сухом помещении 12 месяцев; открытую упаковку немедленно использовать

\*) – значения даны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 65%

### Требования к обрабатываемым поверхностям:

Подготовленная поверхность должна быть сухой или слегка влажной, обладать несущими способностями, должна быть очищенной от пыли и других материалов, препятствующих адгезии. В остальном - руководствоваться нормами DIN 18157 часть 1. Впитывающие поверхности загрунтовать грунтовкой ASO-Unigrund. Ангидритные стяжки зашлифовать, удалить пыль пылесосом и загрунтовать грунтовкой ASO-Unigrund.

### Способ применения:

SOLOFLEX-weiss разводится в чистой емкости водопроводной водой. Не допускать комков.

### Пропорции при смешивании:

1,00 л воды: 3,00 кг SOLOFLEX-weiss или  
 ~7 л воды: 25,00 кг SOLOFLEX-weiss.

После приготовления раствора дать ему немного отстояться и снова перемешать. Не следует готовить клея больше, чем нужно на 2 часа работы. Приготовленный клей нанести на поверхность шпателем и затем выровнять соответствующим зубчатым шпателем. Укладывать плитку следует с легким придавливанием. Поверхность нанесенного клея должна быть покрыта плиткой не позднее, чем через 20 мин.

### Примечание:

SOLOFLEX-weiss содержит цемент и имеет щелочную реакцию. При работе с ним следует:

- Защищать глаза и кожу;
- При попадании на кожу и раздражении ее, загрязненные участки тщательно промыть водой;
- При попадании в глаза – промыть водой и обратиться к врачу.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

