



Техническое Описание

UNIFIX®-SE grau (УНИФИКС-СЕ серый)

Артикул № 5418
07/97

Быстро отверждающийся клей для плитки

Свойства:

UNIFIX-SE серый является высококачественным, содержащим синтетические добавки, быстро отверждающимся клеем для плитки согласно DIN 18 156, часть 2. UNIFIX-SE водо- и морозостоек и устойчив к воздействию знакопеременных температур. Благодаря высокой скорости гидратации цементного составляющего клея не происходит изменение цвета наклеенных с его помощью «чувствительных» облицовочных материалов. Для придания UNIFIX-SE эластичности в него вводят эластификатор UNIFLEX-B, хотя при этом изменяется время схватывания.

Области применения:

UNIFIX-SE используют, как правило, при необходимости проведения облицовочных работ в кратчайшие сроки. Он предназначен для приклеивания керамических облицовок, мозаики, клинкера, облицовочного кирпича, а также природных и искусственных камней. Кроме того, он применяется для приклеивания теплоизоляционных и изоляционных плит, а также в качестве выравнивающей шпаклёвки.

При введении эластификатора UNIFLEX-B клей становится пригодным для использования на полах с подогревом.

Технические характеристики:

Основа:	песок/цемент с добавками
Цвет:	серый
Структура наполнителя:	микросталлический кварц
Насыпная масса:	1,5 кг
Температура для работы с материалом:	от +5°C до +25°C
По облицовке можно ходить*):	примерно через 4 часа
Расшивка швов допускается*):	примерно через 4 часа
Полностью выдерживает нагрузку:	примерно через 24 часа
Время открытой выдержки "клеевой подушки" *):	примерно 20 минут
Жизнеспособность материала*):	примерно 30 минут

Очистка:	сразу после работы - водой
Упаковка:	мешки 25 кг; в пакетах по 6 кг
Расход:	В зависимости от типоразмера применяемого зубчатого шпателя Шпатель с зубом 6 мм ≈ 2,3 кг/ м ² Шпатель с зубом 8 мм ≈ 3,1 кг/м ² Шпатель с зубом 10 мм ≈ 3,8 кг/м ²
Хранение:	в сухом помещении, 6 месяцев, открытые упаковки следует немедленно использовать

*) - значения даны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, обладать несущими способностями, очищенной от пыли, загрязнений, а также веществ, препятствующих адгезии. Запесоченные и впитывающие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой ASO-Unigrund. Неровности до 5 мм могут быть выровнены клеевой подушкой за один рабочий проход. Гладким бетонным поверхностям следует придать шероховатость. Ангидритные стяжки следует зашлифовать, очистить пылесосом и обработать грунтовкой ASO-Unigrund. Поверхности, обработанные шпаклевкой ASO-NM 15 (соблюдать время высыхания) грунтуются при помощи ASO-UNIGRUND-K (1:4 с водой).

Способ применения:

UNIFIX-SE смешивают с водопроводной водой в чистой ёмкости. Перемешивание ведут до получения однородной пастообразной массы без сгустков. Затем массе дают немного отстояться и снова перемешивают. Не следует готовить клея больше, чем нужно на полчаса работы.

После окончания работы ёмкость для смешивания следует тщательно очистить от остатков UNIFIX-SE, т.к. схватившийся материал действует как ускоритель сроков схватывания для последующих замесов.

Приготовленный материал следует равномерно нанести на поверхность и придать ему гребенчатую структуру с помощью зубчатого шпателя. Плитки нужно укладывать с лёгким прижимом.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.



Пропорции смешивания:

При приготовлении раствора для недеформирующихся оснований и для выравнивания поверхности пропорция при смешивании должна составлять:

1 литр воды : 4,5 кг UNIFIX-SE или

5,5 литров воды : 25 кг UNIFIX-SE

При приготовлении раствора для деформирующихся оснований, например, для полов с подогревом, сначала готовят жидкость затворения путём смешивания UNIFLEX-B с водой в пропорции 1:2, соответственно. Далее UNIFIX-SE затворяют приготовленной жидкостью в пропорции: 1 литр жидкости затворения на 4,0 кг UNIFIX-SE. Добавка UNIFLEX-B сокращает время обработки.

Примечания:

UNIFIX-SE содержит цемент и поэтому имеет щелочную реакцию. При работе с ним следует защищать кожу и глаза. При попадании на кожу и раздражении её, загрязнённые участки следует тщательно промыть водой. При попадании в глаза следует обратиться к врачу.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

