



## Техническое Описание

# ASO<sup>®</sup> - Fugenbunt (АСО - Фугенбунт) Заполнитель швов

Артикул № 4270

### Свойства:

АСО-Фугенбунт – водоупорный, воздухопроницаемый, легкий в работе, морозостойчивый заполнитель швов.

### Область применения:

АСО-Фугенбунт используется для заполнения швов при облицовке стен и настилке полов из каменно-керамических изделий, фаянса, стеклоблоков, кирпича, клинкерного кирпича, естественных и искусственных плит. Для светлого мрамора использовать только белый материал.

### Технические данные:

Ширина шва:	До 5 мм
Жизнеспособность:	~2 часа при 18°C
Цвета:	Белый, жасмин, серебряно-серый, бахамабайге, манхатан, серый
Температура об-работки:	От +5°C +25°C
Расход:	~0,5 кг при глубине шва 5 мм и размерах плитки 15x15
Упаковка:	5 кг пакет и 25 кг мешок
Хранение:	В сухом помещении до 6 месяцев

### Требования к поверхности:

Поверхности из плиток или плит должны быть чистыми. Швы должны оставаться по возможности широкими и тщательно вычищенными после расшивки. Впитывающие поверхности и плитку перед расшивкой равномерно смочить.

### Способ применения:

АСО-Фугенбунт следует смешивать в чистой посудине и только с чистой водой. Всегда следует засыпать порошок в воду, а не наоборот. 5 кг АСО-Фугенбунт смешивается приблизительно с 1,6 – 1,9 л воды (в зависимости от температуры в помещении) и доводятся до однородной пастообразной массы без комков. Нанесение материала осуществляется обычным рабочим методом резиновым или губчатым шпателем. Чистые швы должны быть плотно заполнены и затем после некоторого перерыва излишки материала удаляются диагональным движением шпателя.

После того, как материал в швах схватится, оставшийся раствор удаляется чистой влажной губкой. В случае надобности – повторить.

### Особые указания:

Используйте только чистую воду и чистый инструмент. Перед расшивкой тщательно очистите поверхность. Швы на всей высоте плитки должны быть очищены от клея и раствора, а также чисто выскоблены как можно скорее после приклеивания плитки. Не следует использовать здесь никаких металлических предметов. Обратите внимание на время схватывания клея и раствора. Преждевременная расшивка швов при укладке плитки в растворную постель может привести к изменению цвета. Чистые поверхности и плитку следует равномерно смачивать.

Рекомендуется производить пробную расшивку. АСО-Фугенбунт содержит цемент и имеет щелочную реакцию. При работе с ним следует:

- Защищать глаза и кожу;
- При попадании на кожу и раздражении ее, загрязненные участки тщательно промыть водой;
- При попадании в глаза – промыть водой и обратиться к врачу.